「快適空間創造企業」

ELEVEN INTERNATIONAL

ELEVEN ON THE WEB www.11i.co.jp

難燃証明書

発行者　　株式会社イレブンインターナショナル

適用製品　　シートカバー：クラッツィオ ウルトラスエード
Clazzio Ultra Suede

適用範囲

本証明書は、上記製品に使用されている生地について、外部第三者機関にて実施された燃焼性試験結果に基づき、株式会社イレブンインターナショナルがまとめたものです。

免責事項

・本証明書は、第三者試験機関の試験結果に基づき発行するものであり、当社製品のすべての使用環境・条件における性能を保証するものではありません。
・本証明書の内容は、対象製品の設計仕様に基づくものです。製品仕様の変更や外部環境の変化により、記載内容が予告なく変更される場合があります。
・本証明書の一部または全部の無断複製・転載・転用を禁じます。

株式会社イレブンインターナショナル
〒580-0016　大阪府松原市上田８丁目１５番１２号
TEL 072-330-8000 / FAX 072-330-8816

作成日 2025/10/02

本報告書の全部又は一部の無断
転載転用を固くお断りします。

KAKEN

No. OS-23-038546(1)

試験報告書

依 頼 者　株式会社 イレブンインターナショナル　殿
品　　名　YD-A122-A　1点
試験項目　燃焼性　他

２０２３年　９月２５日付けで当所に提出
された試料の試験結果は下記のとおりです。

２０２３年１０月　２日

カケン
〒550-0002 大阪市西区江戸堀２丁目５番19号
一般財団法人 カケンテストセンター
大阪事業所　資材ラボ

記

試験項目			試験結果	試験方法
燃焼性	燃焼長（mm）	1	※	JIS D 1201
		2	※	
		3	※	
		4	※	
		5	※	
	燃焼時間（sec）	1	※	
		2	※	
		3	※	
		4	※	
		5	※	
	燃焼速度（mm/min）	1	0	
		2	0	
		3	0	
		4	0	
		5	0	

※：炎が最初の測定点に達する前に消火した

試験項目			試験結果	試験方法
耐光堅ろう度（級）		変退色	4以上	JIS L 0842
摩擦堅ろう度（級）	乾燥	汚染	4-5	JIS L 0849 摩擦試験機Ⅱ形
	湿潤	汚染	4-5	
遊離ホルムアルデヒド量（$A-A_0$）			0.05以下（0.00）	厚生省令第34号　乳幼児用品

本報告書に記載の試験結果は供試々料に対するものであり、荷口（ロット）全体の品質を報告するものではありません。
事業所朱印のない報告書については、当財団は一切責任を負いかねますので、念のため申し添えます。

確　認	作　成
確認 新井	河津

本報告書の全部又は一部の無断
転載転用を固くお断りします。

KAKEN

No. OS-17-041119-1(1)

試験報告書

依頼者　株式会社　イレブンインターナショナル　殿
品　名　Ultrasuede PBK　1点
試験項目　燃焼性　他

平成２９年　９月２１日付けで当所に提出
された試料の試験結果は下記のとおりです。

平成２９年１０月　２日

カケン
〒550-0002 大阪市西区江戸堀２丁目５番19号
一般財団法人　カケンテストセンター
大阪事業所　資材ラボ
Tel (06)-6441-0315　Fax (06)-6441-2420

記

試験項目			試験結果	試験方法
燃焼性	燃焼長 (mm)	1	※	JIS D 1201 ※：炎が最初の測定点に達する前に消火した。
		2	※	
		3	※	
		4	※	
		5	※	
	燃焼時間 (sec)	1	※	
		2	※	
		3	※	
		4	※	
		5	※	
	燃焼速度 (mm/min)	1	0	
		2	0	
		3	0	
		4	0	
		5	0	
引張強さ (N)		たて	335	JIS K 6772 引張速度：20cm/min つかみ間隔：15cm 試験片幅：3cm 標線間距離：10cm
		よこ	342	
伸び率 (%)		たて	45	
		よこ	48	
引裂強さ (N)		たて	30.1	JIS K 6772 引張速度：20cm/min 試験片幅：4cm
		よこ	30.8	

本報告書に記載の試験結果は供試々料に対するものであり、荷口（ロット）全体の品質を報告するものではありません。
事業所朱印のない報告書については、当財団は一切責任を負いかねますので、念のため申し添えます。

確認	作成
確認 新井	森良