「快適空間創造企業」

ELEVEN INTERNATIONAL

ELEVEN ON THE WEB www.11i.co.jp

難燃証明書

発行者　　株式会社イレブンインターナショナル

適用製品　　シートカバー：クラッツィオ ジャッカ
Clazzio Giacca

適用範囲

本証明書は、上記製品に使用されている生地について、外部第三者機関にて実施された燃焼性試験結果に基づき、株式会社イレブンインターナショナルがまとめたものです。

免責事項

・本証明書は、第三者試験機関の試験結果に基づき発行するものであり、当社製品のすべての使用環境・条件における性能を保証するものではありません。
・本証明書の内容は、対象製品の設計仕様に基づくものです。製品仕様の変更や外部環境の変化により、記載内容が予告なく変更される場合があります。
・本証明書の一部または全部の無断複製・転載・転用を禁じます。

株式会社イレブンインターナショナル
〒580-0016　大阪府松原市上田８丁目１５番１２号
TEL 072-330-8000 / FAX 072-330-8816

作成日 2025/10/16

本報告書の全部又は一部の無断転載転用を固くお断りします。

KAKEN

No. OS-25-034058(1)

試験報告書

依頼者　㈱イレブンインターナショナル　殿
品　名　DP-8067K　1点
試験項目　燃焼性　他

2025　年　8　月　29　日付けで当所に提出された試料の試験結果は下記のとおりです。

2025　年　9　月　8　日

カケン
〒550-0002 大阪市西区江戸堀2丁目5番19号
一般財団法人　カケンテストセンター
大阪事業所 資材ラボ

記

試験項目			試験結果	試験方法
燃焼性	燃焼長（mm）	1	14	JIS D 1201
		2	14	
		3	4	
		4	8	
		5	2	
	燃焼時間（sec）	1	39.7	
		2	53.8	
		3	30.5	
		4	45.7	
		5	22.1	
	燃焼速度（mm/min）	1	21.2	
		2	15.6	
		3	7.9	
		4	10.5	
		5	5.4	

試験項目			試験結果	試験方法
耐光堅ろう度（級）		変退色	4以上	JIS L 0842
摩擦堅ろう度（級）	乾燥	汚染	4-5	JIS L 0849 摩擦試験機Ⅱ形
	湿潤	汚染	4-5	
遊離ホルムアルデヒド量（$A-A_0$）			0.05以下（0.00）	厚生省令第34号　乳幼児用品

本報告書に記載の試験結果は供試々料に対するものであり、荷口（ロット）全体の品質を報告するものではありません。
事業所朱印のない報告書については、当財団は一切責任を負いかねますので、念のため申し添えます。

確認	作成
確認 原田	堀池

本報告書の全部又は一部の無断転載転用を固くお断りします。

KAKEN

No. 0S-25-034056(1)

試験報告書

依頼者　㈱イレブンインターナショナル　殿
品　名　DP-PU01　1点
試験項目　燃焼性　他

2025 年 8 月 29 日 付けで当所に提出された試料の試験結果は下記のとおりです。

2025 年 9 月 8 日

カケン
〒550-0002 大阪市西区江戸堀2丁目5番19号
一般財団法人 カケンテストセンター
大阪事業所 資材ラボ

記

試験項目			試験結果	試験方法
燃焼性	燃焼長 (mm)	1	※	JIS D 1201
		2	※	
		3	※	
		4	※	
		5	※	
	燃焼時間 (sec)	1	※	
		2	※	
		3	※	
		4	※	
		5	※	
	燃焼速度 (mm/min)	1	0	
		2	0	
		3	0	
		4	0	
		5	0	

※：炎が最初の測定点に達する前に消火した。

試験項目			試験結果	試験方法
耐光堅ろう度 (級)		変退色	4以上	JIS L 0842
摩擦堅ろう度 (級)	乾燥	汚染	4-5	JIS L 0849 摩擦試験機Ⅱ形
	湿潤	汚染	4-5	
遊離ホルムアルデヒド量 ($A-A_0$)			0.05以下 (0.00)	厚生省令第34号　乳幼児用品

本報告書に記載の試験結果は供試々料に対するものであり、荷口（ロット）全体の品質を報告するものではありません。
事業所朱印のない報告書については、当財団は一切責任を負いかねますので、念のため申し添えます。

確認	作成
確認 原田	上田 紗